

Tehničke informacije

MAESTRO 2K PU LJEPILO ZA PARKET

dvokomponentno poliuretansko ljepilo



Opis

MAESTRO 2K PU LJEPILO ZA PARKET je dvokomponentno poliuretansko reakcijsko ljepilo bez dodatka vode i otapala za lijepljenje svih vrsta parketa, pločica od prirodnog kamena, keramičkih pločica i metala na upijajuće i neupijajuće betonske, drvene i druge podloge.

Područje primjene

Koristi se za lijepljenje svih vrsta parketa, pločica od prirodnog kamena, keramičkih pločica i metala na upijajuće i neupijajuće betonske, drvene i druge podloge. Ljepilo otvrdnjava na osnovi kemijske reakcije između komponente A i komponente B. Daljnja obrada moguća je nakon 24 sata, a najveću čvrstoću spoj postiže nakon 48 sati.

Asortiman

MAESTRO 2K PU LJEPILO ZA PARKET

Gustoća

1,6 – 1,7 kg/l (HRN EN ISO 2811-1)

Razrjeđivanje

Ljepilo se ne razrjeđuje.

Osposobljavanje

Od **24. kolovoza 2023.** prije industrijske i profesionalne uporabe obavezno je odgovarajuće osposobljavanje.

Kompatibilnost

Prethodni premaz: *Maestro PU primer*

Priprema površine

Za postizanje optimalne zaštite, podloga na koju se ljepilo nanosi mora biti suha (vlažnost do 2%), ravna i čista, bez prašine i sličnih nečistoća, prethodno obrađena *Maestro PU primerom*.

Mjere sigurnosti

Držati daleko od izvora topline i izvora paljenja te izvan dohvata djece. Spriječiti istjecanje i izlivanje u vodotokove i drenažne sustave. Prije uporabe pročitati Sigurnosno-tehnički list proizvoda. Prilikom uporabe nositi prikladnu zaštitnu opremu.

Priprema materijala

Komponente premaza nalaze se zasebno, svaka u svojoj ambalaži. Prije uporabe potrebno ih je uvijek pomiješati u zadanom omjeru i dobro promiješati s električnom bušilicom sa spiralnim mješačem dok smjesa ne postane homogena.

težinski omjer: baza : kontakt = 9 : 1,5

MAESTRO 2K PU LJEPILO ZA PARKET

dvokomponentno poliuretansko ljepilo

Tako pomiješani premaz potrebno je prije nanošenja ostaviti nekoliko minuta kako bi se pokrenula reakcija otvrdnjavanja te iznova promiješati prije nanošenja. Iskoristiti unutar navedenog uporabnog vremena premaza.

Uporabno vrijeme premaza

45 – 60 min pri 20 °C

Više temperature skraćuju, a niže produljuju uporabno vrijeme. Nakon isteka uporabnog vremena premaz više nije uporabljiv iako je još uvijek u tekućem stanju.

Nanošenje materijala

Dobivenu smjesu nanositi na betonsku podlogu nazubljenom lopaticom B3 ili B11. Parketne pločice polagati na svježu smjesu za lijepljenje pritiskom ili blagim udarcima.

Pribor prati isključivo *MAESTRO sredstvom za pranje*.

Za sve nedoumice, molimo obratiti se Chromos-Svjetlost tehničkom savjetniku.

Uvjeti rada

temperatura zraka i materijala: $15\text{ °C} > T < 25\text{ °C}$

relativna vlažnost: $< 65\%$

temperatura površine: $15\text{ °C} > T < 25\text{ °C}$

Potrošnja

0,8 – 1,3 kg/m² smjese, ovisno o stanju podloge, vrsti parketa i radnim uvjetima

Rok valjanosti

1 godina od datuma proizvodnje u neotvorenoj ambalaži

Transport i skladištenje

Skladištiti u originalnoj, tvornički zatvorenoj ambalaži u suhim i dobro ventiliranim prostorima izvan izravnog dosega sunčevih zraka i na temperaturi od +5 °C do +25 °C.

Postupanje s ostacima proizvoda i ambalažom

Ambalažu u potpunosti isprazniti od sadržaja. Istu predati u reciklažno dvorište. Pravne osobe predaju kao ambalažni otpad ovlaštenom sakupljaču.

Kontrola kvalitete

Karakteristike kvalitete proizvoda određene su internim proizvodnim specifikacijama te europskim i hrvatskim normama. Proizvod je pod stalnim nadzorom tvorničke kontrole kvalitete Chromos-Svjetlost d.o.o. na temelju čega se na zahtjev kupca dostavlja uvjerenje o kvaliteti proizvoda.

MAESTRO 2K PU LJEPILO ZA PARKET


dvokomponentno poliuretansko ljepilo

Opće napomene

Prije korištenja materijala kupac je obavezan provjeriti kvalitetu proizvoda, a uočavanjem bilo koje nesukladnosti proizvoda dužan je zaustaviti ugradnju materijala i kontaktirati proizvođača, u suprotnome reklamacija neće biti prihvaćena.

Tehnički podaci rezultat su naših tehničkih i iskustvenih saznanja, a daju se s namjerom postizanja optimalnih rezultata u radu s proizvodima tvrtke Chromos-Svjetlost. Podaci ne sadrže pravnu ni ikakvu sekundarnu obvezu proizvođača niti korisnika oslobađaju obveze provjere prikladnosti proizvoda za određenu namjenu. Zbog uporabe prirodnih sirovina u našim proizvodima moguća su manja odstupanja od određenih vrijednosti pri pojedinim isporukama. Kod primjene na površinama koje nisu navedene u pripadajućoj dokumentaciji potrebno je konzultirati proizvođača. Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene tehničkih informacija. Važeće je samo najnovije izdanje. Ažurirane tehničke informacije nalaze se na internetskoj stranici www.chromos-svjetlost.hr ili se mogu zatražiti od proizvođača putem dolje navedene kontakt e-mail adrese. Za sve detaljnije informacije molimo obratiti se našoj tehničkoj službi. Prije uporabe obavezno pročitati sigurnosne oznake na ambalaži proizvoda. Sigurnosno-tehnički listovi dostupni su na zahtjev putem stl@chromos-svjetlost.hr ili msds@chromos-svjetlost.hr adrese.

O 8.3/2//1 | 29.04.2026.



Sustav upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša potvrđen od strane TÜV Nord;
Certifikati broj: 44 100 134668 / 44 104 134668

